

PVC-transparente 300 µm Uv St



Propiedades Characteristics Eigenschaften	Unidad Units Einheiten	Norma Test Method Test Methode	Valor Limit Value Werte
Composición: Composition: Zusammensetzung:			PVC Flexible Flexible PVC
Espesor: Thickness: Dicke:	µm		300 microns ± 5%
Densidad: Density: Dichte:	gr/cm3	ASTM D-792	1,27 grs/cm3
Ancho: Width: Breite:	cm		140
Peso metro cuadrado: Weight Square meter: Quadratmetergewicht:	gr	ASTM D-792	381 grs ± 8%
Rotura a la tracción carga: Break charge traction: Brechen Zugbelastung:	Kg/cm2	ASTM D-638	160
Alargamiento en la rotura: Elongation at break: Bruchdehnung:	%	ASTM D-882	200
Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant: Ultraviolet Resistent:		Weather meter machine	Blue Scale = 5 minimum
Contracción longitudinal: Longitudinal Contraction: Schrumpf:	% (60 °C)		- 5 % maximum
Rango de temperatura: Temperature resistance: Temperaturbeständigkeit:	°C		- 20 °C + 50 °C
Comportamiento al fuego Fire behaviur: Brandverhalten:			Autoextinguible Self-extinguishing Selbstverlöschenden

Esta información esta basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.

This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.

Diese Informationen, basieren auf den Ergebnissen von Tests und Erfahrungen, und ist als Orientierungshilfe gegeben.